

Interthane® 990

Poliuretano

 **International**
Protective Coatings

WORLD WIDE PRODUCT RANGE 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO Mano a finire in poliuretano acrilico a due componenti, che offre eccellente durabilità e possibilità di ricopertura a lungo termine.

CAMPI D'IMPIEGO Idoneo per uso sia in nuove costruzioni che come mano a finire di manutenzione, utilizzabile in una grande varietà di ambienti, fra cui strutture in mare aperto (offshore), impianti chimici e petrolchimici, ponti, fabbriche di pasta di legno e cartiere ed industria elettrica.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO INTERTHANE 990

Colore	Vasta gamma disponibile tramite il sistema Chromascan
Grado di brillantezza	Lucido
Residuo secco in volume	57% ± 3% (a seconda del colore)
Spessore consigliato	50-75 microns (2-3 mils) secchi equivalenti a 88-132 microns (3,5-5,3 mils) bagnati
Resa Teorica	11,40 m ² /litri a 50 microns secchi in base al residuo secco 457 sq.ft/galloni USA a 2 mils secchi in base al residuo secco
Resa pratica	Considerare un adeguato fattore di perdita
Metodo di applicazione	spruzzo airless, Pistola a spruzzo ad aria, Pennello, Rullo

Tempo di indurimento

Temperatura	Asciutto al tatto	Asciutto in profondità	Intervallo di sovraverniciatura con prodotto di finitura consigliato	
			Minimo	Massimo
5°C (41°F)	5 ora(e)	24 ora(e)	24 ora(e)	Prolungato ¹
15°C (59°F)	2.5 ora(e)	10 ora(e)	10 ora(e)	Prolungato ¹
25°C (77°F)	1.5 ora(e)	6 ora(e)	6 ora(e)	Prolungato ¹
40°C (104°F)	1 ora	3 ora(e)	3 ora(e)	Prolungato ¹

¹ Vedi il breviarario International Protective Coatings per le abbreviazioni e definizioni

PRINCIPALI INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Punto di infiammabilità	Parte A 34°C (93°F); Part B 49°C (120°F); Miscelato 35°C (95°F)
Peso prodotto	1,21 kg/l (10,1 lb/gal)
VOC	3.50 lb/gal (420 g/lit) USA - EPA Metodo 24 341 g/kg EU Direttiva sulle emissioni di solventi (Direttiva del consiglio 1999/13/EC)

Vedere la sezione Caratteristiche del Prodotto

Interthane® 990

Poliuretano

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Tutte le superfici da verniciare devono essere pulite, asciutte e libere da contaminazioni. Prima dell'applicazione della pittura dovrà essere valutato il trattamento più idoneo in accordo alla ISO 8504:2000.

Superfici primerizzate

L'Interthane 990 deve essere sempre applicato sopra un primer anticorrosivo della serie raccomandata. La superficie del primer deve essere pulita, asciutta e libera da contaminazioni, e l'Interthane 990 deve essere applicato rispettando gli intervalli di ricopertura specificati (consultando la scheda tecnica pertinente). Aree presentanti disgregazione, danni, ecc. andranno preparate ai sensi dello standard specificato (es. Sa2½ (ISO 8501-1:2007) o SSPC SP6, Sabbatura abrasiva, oppure SSPC-SP11, Pulizia con utensili elettrici). Prima dell'applicazione dell'Interthane 990 è richiesto un patch primer.

APPLICAZIONE

Miscelazione	Questo prodotto è fornito in due contenitori separati. Mescolare sempre un' unità completa nelle proporzioni fornite. A miscelazione avvenuta il prodotto deve essere applicato entro il tempo di durata della miscela (Pot Life) specificato. (1) Agitare la Base (Parte A) con un agitatore meccanico. (2) Unire completamente i due contenuti, quello dell'agente Catalizzatore (Parte B) con la Base (Parte A) e miscelarli con un agitatore meccanico.			
Rapporto di miscelazione	6 parte(i): 1parte(i) in volume			
Durata della miscela	5°C (41°F) 12 ora(e)	15°C (59°F) 4 ora(e)	25°C (77°F) 2 ora(e)	40°C (104°F) 45 minuti
spruzzo airless	Consigliato	Ugelli adottabili 0,33-0,45 mm (13-18 thou) Pressione di atomizzazione non inferiore a 155 kg/cm ² (2204 p.s.i.)		
Spruzzo convenzionale (Serbatoio a press.)	Consigliato	Pistola Tappo aria Ugello spruzzatore	DeVilbiss MBC o JGA 704 o 765 E	
Spruzzo convenzionale (serbatoio a press.)	Idoneo	Utilizzare appropriate apparecchiature		
Pennello	Idoneo	Tipicamente è possibile ottenere 40-50 microns (1,6-2,0 mils)		
Rullo	Idoneo	Tipicamente è possibile ottenere 40-50 microns (1,6-2,0 mils)		
Diluyente	International GTA713 o International GTA733 (o International GTA056)	Non diluire più di quanto consentito dalle leggi ambientali		
Diluyente di lavaggio	International GTA713 o International GTA733			
Interruzioni del lavoro	Assicurarsi che prodotto non rimanga nelle manichette, nella pistola o nell'apparecchiatura per lo spruzzo. Pulire a fondo tutte le apparecchiature con l'International GTA713. Una volta mescolate le unità di pittura non possono essere riutilizzate ed è quindi consigliabile che dopo una prolungata interruzione dei lavori si ricominci con unità di pittura appena preparata.			
Pulizia delle apparecchiature	Pulire tutte le apparecchiature immediatamente dopo l'uso con l'International GTA713. È buona norma durante il corso della giornata lavorativa lavare periodicamente le apparecchiature per lo spruzzo. La frequenza della pulizia potrà dipendere da vari fattori come la quantità delle operazioni di spruzzatura, la temperatura e le interruzioni. Tutti i prodotti in eccedenza e i recipienti vuoti devono essere smaltiti in accordo alle legislazioni e/o regolamenti regionali.			

Interthane® 990

Poliuretano

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Interthane 990 è disponibile in una gamma di finiture metalliche. Consultare il documento separato sulle procedure di lavorazione dell'Interthane 990 metallico per ulteriori informazioni.

Il grado di brillantezza e di finitura di una superficie dipende dal metodo di applicazione adottato. Evitare quando possibile di usare più metodi sulla stessa superficie.

I migliori risultati in termini di brillantezza e aspetto si otterranno sempre mediante l'applicazione a spruzzatura con aria convenzionale.

Se il prodotto viene applicato a rullo o pennello, o nel caso di taluni colori, possono essere necessarie due mani dell'Interthane 990 per ottenere una tinta uniforme, specialmente con l'applicazione su pitture di colore scuro e nel caso di certi colori luminosi a pigmenti senza piombo come arancio o giallo. Si consiglia di applicare una mano intermedia o anticorrosiva di colore compatibile sotto Interthane 990.

Se si procede alla ricopertura a seguito di disgregazione o invecchiamento, accertarsi che il rivestimento sia completamente pulito, onde asportare tutta la contaminazione di superficie, per esempio olio, grasso, cristalli di sale prima di applicare un'ulteriore mano di Interthane 990.

Misurando l'adesione dei prodotti di finitura su Interthane 990 invecchiato si ottiene un valore inferiore rispetto a quella a prodotto fresco, tuttavia essa è sufficiente per l'impiego finale previsto.

Questo prodotto deve essere diluito solo con i diluenti International consigliati. L'uso di diluenti alternativi, specialmente se contenenti alcool, può inibire seriamente il meccanismo di catalisi del rivestimento.

La temperatura della superficie deve essere di almeno 3°C (5°F) superiore al punto di rugiada (dew point).

Durante l'applicazione dell'Interthane 990 in spazi ristretti, garantire un'adeguata ventilazione.

Se si verificano fenomeni di condensazione durante o immediatamente dopo l'applicazione, questa può provocare un grado di finitura opaca (matt) e un film di qualità scadente.

L'esposizione prematura all'acqua stagnante causerà variazioni di colore, particolarmente dei colori scuri e a bassa temperatura.

Questo prodotto non è consigliato per uso in condizioni di immersione. Se si prevedono ingenti spruzzi chimici o di solvente, rivolgersi all'International Protective Coatings per informazioni circa l'idoneità del prodotto.

Una versione modificata dell'Interthane 990 è disponibile per uso sul mercato coreano per fornire una lavorazione più adatta.

Nota: i valori di VOC specificati vengono indicati solamente come dati di massima. Questi valori possono essere soggetti a variazioni collegate a diversi fattori come differenze cromatiche e normali tolleranze di produzione.

I diluenti reattivi a basso peso molecolare, che formano parte del film durante l'indurimento in condizioni ambientali normali, possono anche modificare i valori del VOC del prodotto, determinato secondo il metodo EPA 24.

COMPATIBILITÀ DEI CICLI

Si consigliano i seguenti primer/mani intermedie per Interthane 990:

Intercure 200	Interseal 670HS
Intercure 200HS	Interzinc 315
Intercure 420	Interzinc 52
Intergard 251	Interzinc 52HS
Intergard 269	Interzone 505
Intergard 345	Interzone 954
Intergard 475HS	Interzone 1000

Interthane 990 è realizzato per la ricopertura con se stesso.

Per altri primer/mani intermedie idonei, rivolgersi all'International Protective Coatings.

Interthane® 990

Poliuretano

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Ulteriori informazioni sugli standard aziendali, sui termini e sulle abbreviazioni usati in questa scheda tecnica possono essere trovate nei seguenti documenti disponibili in www.international-pc.com:

- Definizioni & Abbreviazioni
- Preparazione della superficie
- Applicazione della Pittura
- Resa Pratica & Teorica
- Procedure operative per la finitura metallica Interthane 990

Copie di queste sezioni informative sono disponibili su richiesta.

PRECAUZIONI PER L'USO DI QUESTO PRODOTTO

Questo prodotto deve essere utilizzato soltanto per lavori industriali da applicatori professionisti, in accordo con questa scheda, con la scheda tecnica sulla sicurezza del prodotto e con le informazioni precauzionali indicate sul contenitore. Questo prodotto non può essere utilizzato senza far riferimento alla scheda tecnica sulla sicurezza del prodotto (Material and Safety Data Sheets) fornita al cliente dalla International Protective Coatings.

Tutti i lavori che richiedono l'applicazione e l'uso di questo prodotto devono essere eseguiti in conformità con le regolamentazioni e gli standard nazionali riguardanti salute, sicurezza e ambiente.

Durante la saldatura o il taglio con fiamma di un metallo rivestito con questo prodotto avviene emissione di polveri e fumi ed è quindi richiesto l'utilizzo di appropriate apparecchiature per la protezione del personale e un'adeguata ventilazione.

Consultare la International Protective Coatings per ulteriori informazioni, quando in dubbio sull'appropriato utilizzo di questo prodotto.

Attenzione: Contiene isocianati. Durante l'applicazione a spruzzo indossare un cappuccio ad aria.


IMBALLO (CONFEZIONI)	Lattaggio	Parte A		Part B	
		Vol	Lattaggio	Vol	Lattaggio
	20 litri	17.14 litri	20 litri	2.86 litri	3.7 litri
	5 US gal	4.29 US gal	5 US gal	0.71 US gal	1 US gal
Per la disponibilità di altre confezioni contattare la International Protective Coatings.					
PESO DEI CONTENITORI PER SPEDIZIONE	Lattaggio	Parte A		Part B	
	20 litri	23.1 kg		3.5 kg	
	5 US gal	47.6 lb		7.1 lb	
STOCCAGGIO	Durata a magazzino	12 mesi minimo a 25°C (77°F). Dopo di che è necessaria un'ispezione. Conservare il prodotto in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.			

Importante

Le informazioni contenute in questa scheda non sono da considerarsi esaustive. Chi intende utilizzare il prodotto, senza prima effettuare ulteriori accertamenti sulla idoneità del prodotto stesso all'impegno previsto, ne assumerà ogni rischio. Tutti i dati forniti o dichiarazioni effettuate circa il prodotto (se in questa scheda tecnica o altrove) sono corretti a nostro parere ma non abbiamo alcun potere di controllo sulla qualità o la condizione del substrato o i numerosi fattori che possono compromettere l'utilizzo e l'applicazione del prodotto. Pertanto, se non specificatamente espresso per iscritto, non accettiamo responsabilità alcuna per la resa del prodotto o per (soggetta alla legge) qualunque perdita o danno derivante dall'utilizzo del prodotto. Tutti i prodotti forniti e consigli tecnici effettuati sono soggetti alle nostre Condizioni Generali di Vendita. Questo documento è disponibile su richiesta e ne consigliamo un'attenta lettura. Le informazioni contenute nella scheda tecnica possono essere aggiornate periodicamente di fronte alla nostra esperienza ed in base alla nostra polizza di sviluppo costante. E' responsabilità dell'utilizzatore finale controllare che la scheda tecnica sia aggiornata prima di utilizzare il prodotto.

Data di emissione: 15/04/2008

Copyright © International Paint Ltd.

 International e tutti i nomi dei prodotti menzionati in questa scheda sono marchi registrati di, o sotto licenza di, Akzo Nobel.

www.international-pc.com